●●●● 使用方法 ●●●●

<使用方法>
MC-ガードDを石油で10倍（10%）希釈して、背広1着あたり200ccほどスプレーして下さい。
（例：MC-ガードDを100cc、石油900ccで希釈） 使用前に石油で希釈して下さい。
スプレー後、乾燥は60℃程度で行って下さい。

※熱処理（アイロン仕上げ）によって撥水効果があがります。
※ドライクリーニングで乾燥した後、スプレーしてください。濡れているとソープが撥水剤と混ざりますので効果が低下します。
※繊維により撥水効果が異なります。効果が弱い場合には少し濃度を濃くして使用して下さい。

【撥水剤コストについて】

[背広・スキーウェア等]石油で10倍希釈し、200ccスプレーした場合		
薬　剤	20cc	56．25円

[ネクタイ]石油で10倍希釈し、10ccスプレーした場合		
薬　剤	1cc	3．75円

※製品入目3kgの価格にてコストは算出しています。

<注意事項>
・石油によっては少し白濁するものもあります。
・使用後は密栓をして下さい。
・直射日光を避けて冷暗所に保管してください。
・MC-ガードDは引火性溶剤を含有していますので、必ず防爆設備にてご使用ください。
・MC-ガードDの蒸気を吸い込むと中毒を起こす恐れがありますので、最適な保護具を着用し、適切な換気設備のあるところでご使用ください。

石油用撥水剤

風合いが変わらない強力撥水剤（石油用）

MC-ガードD

【MC-ガードD】は、フッ素系の撥水剤で、衣類に優れた撥水性を付与致します。
風合いがソフトでしなやかで、安心してご利用いただけます。

特徴

○優れた撥水効果
○風合いがソフトで変化しにくい

成分	性状	
フッ素系撥水剤	概観	淡黄色液体
石油溶剤	荷姿	3kg石油缶
		12kg石油缶

■製造元　松井化学株式会社　兵庫県尼崎市水堂町3-4-3　URL：http://homepage2.nifty.com/mc/
Tel：06-6438-7305　Fax：06-6438-4795　E-mail：mc@mbd.nifty.com